



BOQUIADHERE

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Ideal para emboquillar juntas desde 3 mm hasta 25 mm de ancho en instalaciones interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Deberá ser aplicado al menos 24 horas después de la instalación del recubrimiento pétreos, cerámicas o porcelánico, cuidando que el adhesivo ya esté seco y las losetas bien fijadas. Si la temperatura ambiente es menor a 10°C, es necesario esperar 48 horas cuando menos para emboquillar.
2. Los espacios entre las losetas deberán ser fijos, nivelados, limpios y libres de agua, polvo, grasa, exceso de adhesivo o cualquier otro tipo de impureza que pudiera causar cambio de color o tono en la boquilla.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

1. Vacíe en un recipiente agua limpia, para aplicar con flauta vacíe de 2.2 a 2.3 litros de agua ó para aplicar con flota vacíe de 1.7 a 1.9 litros de agua.
2. Agregue gradualmente el bulto de BOQUIADHERE 10kg.
3. Mezcle continuamente hasta formar una mezcla homogénea y libre de grumos. Deje reposar la mezcla por 10 minutos y después vuelva a mezclarla antes de aplicarla.
4. Mezcle nuevamente sin agregar más agua y BOQUIADHERE 10kg ha quedado listo para su uso.
5. La mezcla tiene una vida útil de 1 hora a partir de su preparación, si durante ese tiempo llega a endurecerse, mezcle de nuevo pero no agregue agua. Las temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar congelamiento, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 35°C, ocurre una rápida evaporación de agua del material, provocando un secado prematuro.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Humedezca la superficie de las losetas con una esponja húmeda.
- Agregue directamente del recipiente de BOQUIADHERE recién preparado sobre el área y utilizando una llana de hule, extienda la pasta sobre las juntas con movimientos diagonales. Presione la mezcla en las juntas para que quede bien compactada y libre de espacios vacíos.
- Para remover el exceso de BOQUIADHERE, mueva la llana diagonalmente sobre las losetas. Deje siempre la junta rellena con la pasta hasta el mismo nivel de las losetas.

LIMPIEZA

1. Antes de limpiar el exceso esperar 30 minutos (dependiendo de la temperatura ambiente) para que BOQUIADHERE desarrolle la firmeza suficiente y así evitar dañar la superficie.
2. Con una jerga limpia y húmeda, retire el exceso del emboquillado haciendo movimientos diagonales a las juntas. Enjuague periódicamente el trapo o esponja en agua limpia.
3. Finalmente, limpie la superficie con un trapo limpio y seco.
4. Deberá esperar 24 horas después de aplicar JUNTADHERE para utilizar la instalación.

DESCRIPCIÓN:

Boquilla formulada a base cemento, pigmentos que no decoloran, arena, resinas en polvo y aditivos químicos; especialmente formulado para boquillas mayores a 3mm de ancho. Su fórmula le permite ser un emboquillado flexible, fluido e impermeable, ofrece colores más intensos, consistentes y permanentes, facilidad de limpieza, alta resistencia a la compresión, reduce y evita el agrietamiento y desgaste propios del tráfico. Cumple y excede las características de la Norma

RECOMENDACIONES

- No utilice agua en exceso para preparar la pasta de BOQUIADHERE, ya que esto puede causar desmoronamiento y pérdida de color.
- No permita que las juntas se ensucien y se manchen durante la ejecución de la obra para que no se altere su aspecto final.
- Evite filtraciones de agua sobre el piso por lo menos durante 21 días después de la instalación. Humedezca solo al trapear.
- Mantenga el área donde se aplicó el BOQUIADHERE libre de tráfico por lo menos las primeras 24 horas.
- Durante los meses de verano, el emboquillado deberá hacerse durante el tiempo más fresco del día y humedeciendo las juntas.

LIMITACIONES

- No se recomienda usar el producto en instalaciones que estén expuestas a agentes químicos y ácidos.
- No aplique este producto bajo la lluvia o cuando se esperen precipitaciones dentro de las 24 horas después de la colocación.
- No aplique el emboquillado cuando la temperatura ambiente sea menor a 6°C o mayor a 35°C.
- Evite hacer instalaciones sobre superficies congeladas, escarchadas, recubiertas de hielo, cuando haya vientos fuertes ni bajo insolación directa.
- No use soluciones ácidas para limpiar la instalación.

INGREDIENTES

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento promedio	TAMAÑO DE PIEZA	ANCHO DE LA JUNTA			
		3mm	6mm	9mm	12mm
	20X20 cm	16.5	10.5	7.5	6
	30X30 cm	21.5	15.5	12.5	11
	40X40 cm	26.5	20.5	17.5	16
	50X50 cm	29	26	20	18.5
Presentación	Saco con 10kg				
Presentación	En 7 colores				
Tiempo de almacenaje	6 meses en un lugar seco, en su lugar de empaque original y sin abrir				
Temperatura de aplicación	Entre 6°C y 35°C				
Proporción de la mezcla	De 1.7 a 2.3 litros de agua por cada 10kg de BOQUIADHERE.				

Nota: Valores promedios obtenidos a 23°C ± 2°C y humedad relativa de 50 ± 5%.